

FICHA TÉCNICA MAXONDA SX190

PRODUTO

PLACA FIBROBETUMINOSA PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-TELHA

DIMENSÕES

2000 X 1015mm

ESPECIFICAÇÕES

ESPESSURA DA PLACA	2,4 mm (Aprox.)
PASSO DA ONDA	63 / 63mm 
N.º DE ONDAS POR PLACA	11 + 5
PESO MÉDIO m ²	2,9 Kg
SUPERFÍCIE BRUTA	2,03 m ²
PALETIZAÇÃO	200 PLACAS = 406m ²
CURVATURA SOB CARGA (1 ano)	> 500 N/m ²
PROPORÇÃO DE BETUME	> 40%
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA	< 4000μ
CLASSE DE RESISTÊNCIA AO FOGO	E – EN 13501-1
MARCAÇÃO CE	PN-EN 14964:2008 – (EN 14964:2006)
DoP	06-003 2015-01-07

NOTAS IMPORTANTES

- A aplicação da MAXONDA SX190 deve ser efetuada utilizando os acessórios constantes no catálogo de vendas da PLAKAMAT
- As indicações desta ficha técnica são generalistas e devem adaptar-se a cada caso particular segundo as condições específicas. Devido ao facto da Plakamat, S.A. desconhecer essas condições em cada aplicação, não podemos assumir responsabilidades dos resultados provenientes dessas aplicação.